

DAPRO® AP 7015

ELEMENTIS

SPECIALTIES

水性消泡剂

产品介绍

DAPRO® AP 7015 为一具有良好乳化性能的水性消泡剂，具有优异的消泡、抑泡效果。

产品特征

组成	矿物油与蜡的混合物
外观	乳白至淡琥珀色蜡状液体
有效成份	>96 %
密度	820 - 880 kg/m ³ (25°C)
粘度	600 - 2500 mPa.s (25°C)
溶解度	水中易乳化

应用领域

- 乳胶漆
- 颜料分散体
- 胶粘剂
- 油墨
- 其它乳化性能较弱的水性体系

主要特性

DAPRO® AP 7015 适用于乳化性能较弱的水性体系，如乳胶漆、资料分散体、胶粘剂、油墨、其它乳化性能较弱的水性体系等。在水性体系中极易乳化，可形成均匀一致的分布。因此，产生缩孔、失光等表面缺陷的可能性降到最小，同时其消除微泡的效果很好。DAPRO® AP 7015 基于矿物油和蜡及含有少量有机硅且采用特殊的制备工艺有非常好的产品储存稳定性，经长时间储存，也不易出现分离或沉降现象。

特性	效果
中性化合物	适用于多种水性体系。
水中易乳化	体系中可均匀分布，使表面缺陷的可能性降到最小。
产品储存稳定性好	保持应用性能一致性。

使用方法

至少加入 DAPRO® AP 7015 总量的一半到研磨浆料部分，剩下的部分在调漆阶段添加。

添加量

- 添加量应视具体情况而定。
- 一般为对配方总量添加 0.2 - 0.5 % 可获得理想的效果。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的物质安全资料表 (MSDS)。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 4°C 以上 (40°F)。

包装

净重：50 kg / 25 kg / 180 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-13

有效期

DAPRO® AP 7015 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698