

Levaslip 468

ELEMENTIS

SPECIALTIES

流平剂

产品介绍

Levaslip 468 为改性聚硅氧烷流平剂, 提供流平与平滑的功效。

产品特征

| | |
|------|---------------------|
| 组成 | 改性聚硅氧烷 |
| 外观 | 澄清至混浊液体 |
| 不挥发份 | ≥94.5 % |
| 比重 | 1.00 - 1.03 |
| 粘度 | 175 - 390 cP (25°C) |

应用领域

- 溶剂型涂料
- 无溶剂型涂料
- 紫外光固化涂料
- 水性涂料
- 紫外光柔性版丝网油墨
- 水性油墨

主要特性

- 具优异的平滑性, 可显著增加涂膜滑感及抗划伤性。
- 效率高, 在低添加量下, 具有优异效果。
- 增进涂膜流动与流平, 消除涂膜橘皮、缩孔等表面缺陷。
- 使用于再涂体系, 请先试验可行性。

使用方法

- 任何阶段添加均可。
- 使用前请预先试用所需的最低添加量。
- 为操作方便, 最好先稀释 10 - 100 倍后再使用。
- 气温低时外观可能出现混浊或凝胶现象, 温度上升即回复正常无损效用。在混浊时请搅拌均匀使用。

添加量

添加量视体系及需求而定, 一般为对全量添加 0.01 - 0.2 %。

操作与安全

本产品须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重: 200 kg / 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误, 但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-13

有效期

Levaslip 468 自生产日起, 保质期限为 30 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office

Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698