

Levelol 839

ELEMENTIS

SPECIALTIES

流平剂

产品介绍

Levelol 839 为不含芳香烃氟改性聚丙烯酸酯可再涂流平剂，可提供优异流平性与底材润湿性。

产品特征

组成	氟改性聚丙烯酸酯共聚物
外观	澄清液体
不挥发份	49.0 - 51.0 %
色度	≤100 APHA
粘度	≤50 cP
溶剂	丙二醇单甲醚醋酸酯
折射率	1.426 - 1.431 (25°C)

应用领域

- 溶剂型烘漆
- PU 涂料
- 环氧涂料
- 卷材涂料
- 丙烯酸体系

主要特性

- 氟改性高分子型流平剂，快速降低涂料体系的表面张力，具有优异的流平性及再涂性。
- 增进底材润湿及防止涂膜的缩孔、针孔、鱼眼等缺陷的产生，并获得最佳的平坦性。
- 性质稳定不易水解，具有优异的耐光性与抗老化性，而且不挥发，因此于涂料体系除可增进流平性外，也具有增塑效果。
- 与多数涂料体系相容性佳。

使用方法

使用前请先测试出最适当用量与涂料体系的相容性。

添加量

添加量视涂料体系而定，一般对全量添加 0.05 - 0.5 %。

操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤和眼睛。其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：180 kg / 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B03 Mar-12

有效期

Levelol 839 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698