

DeuAdd DVP

ELEMENTIS

SPECIALTIES

粘度安定剂

产品介绍

DeuAdd DVP 可保持气干油漆与烘漆的粘度安定,防止胶化的发生,并能使已胶化的涂料再回复原来可用的粘度。

产品特征

组成	特殊界面活性剂化合物
外观	澄清液体
不挥发份	8 - 10 %
溶剂	二甲苯/异丁醇
比重	0.85 - 0.89
折射率	1.450 - 1.460 (25°C)

应用领域

- 调合漆
- 醇酸/胺基树脂
- 丙烯酸/胺基树脂
- 环氧涂料
- 酸固化
- 苯乙烯改性醇酸

主要特性

- 避免酸性树脂搭配盐基性颜料时,粘度的上升。
- 预防气干涂料体系和烘漆在储存时粘度的提高或胶化。

使用方法

在研磨添加,预防效果最好;事后补救则加入高速搅拌,至粘度回复。

添加量

- 用以预先防止,对树脂固体份:1 - 2 %。
- 用于事后补救,对树脂固体份:3 - 7 %。

操作与安全

本产品含有溶剂,须小心操作,避免接触皮肤和眼睛。其他资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处,容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 产品对湿气敏感,未使用完毕需密封完全。

包装

净重: 25 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意: 本文件所含资讯应当无误,但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证,包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意,禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Mar-13

有效期

DeuAdd DVP 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
WWW.USKEJI.COM

海名斯特殊化学

USA Head Office
Elementis Specialties, Inc.
469 Old Trenton Road, East
Windsor, NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax.: +1 609 443 2422

Asia Head Office China
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan
德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia
Elementis Specialties Inc.
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698