

## DeuAdd HM-6

ELEMENTIS

SPECIALTIES

### 锤纹剂

#### 产品介绍

DeuAdd HM-6 为聚硅氧烷锤纹剂，以较低添加量即可使多种铝浆涂料产生更细致的立体效果。

#### 产品特征

组成	高分子量聚硅氧烷化合物
外观	澄清至微浊液体
不挥发份	9 - 11 %
溶剂	二甲苯
比重	0.86 - 0.88
粘度	100 - 150 cP (25°C)

#### 应用领域

- 溶剂型铝粉漆体系
  - 烘漆
  - 调合漆
  - 喷漆

#### 主要特性

- 在最后阶段稀释或调色阶段添加，可呈现细致的花纹立体效果。
- 应用于铝浆醇酸烘漆体系与氧化干燥型调合漆体系，皆有细致的花纹立体效果。

#### 使用方法

- 低添加量花纹较粗，高添加量花纹较细致（视树脂而定），实际使用前请先试验。
- 可用芳香族溶剂如甲苯、二甲苯、松香水或酮类等稀释。

#### 添加量

对全量添加 0.05 - 0.5 %。

#### 操作与安全

- 本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。
- 每次锤纹漆花纹都会有些许不同，甚至同批次产品漆在不同时候使用，亦会有些微不同的可能，最好每一批次都能试喷，以调整花纹的均一性，此为所有锤纹漆及锤纹剂的正常现象。
- 高添加量使用时，产生的花纹更加细致立体效果较不明显，调配后请注意储存安定性，如成品漆有分离现象可过滤使用。

#### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

#### 包装

净重：170 kg / 25 kg

**DEUCHEM**  
ADDITIVE + RESIN  
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

[www.elementis-specialties-asia.com](http://www.elementis-specialties-asia.com)

B01 Mar-13

## 有效期

DeuAdd HM-6 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴  
WWW.USKEJI.COM

### 海名斯特殊化学

**USA Head Office**  
**Elementis Specialties, Inc.**  
469 Old Trenton Road, East  
Windsor, NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax.: +1 609 443 2422

**Asia Head Office China**  
德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Liyang Road, Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

**Taiwan**  
德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu  
Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

**Malaysia**  
**Elementis Specialties Inc.**  
62-1 Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga  
Tasik Damai, The Trillium, Lakefields,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698