

HARDLEN[®] B-13MLJ

ELEMENTIS

SPECIALTIES

附着增进剂

产品介绍

HARDLEN[®] B-13MLJ 为氯化 PP 改性丙烯酸树脂，广泛应用于 PP 底材作为附着底涂，增进上层涂料对 PP 底材的附着性。

产品特征

组成	氯化 PP 改性丙烯酸树脂
外观	微黄色液体
不挥发份	20 - 22 %
溶剂	甲苯
比重	约 0.88
粘度	30 - 200 cP

应用领域

直接与树脂做成底色漆，但需先试验相容性。

主要特性

- 对增进 PP/EPDM 底材的附着性有优异的着效果，不须应用三氯乙烷等毒性溶剂预处理。
- 与丙烯酸、丙烯酸聚氨酯等涂料具有优异的相容性，且产生优异的附着性。
- 以 HARDLEN[®] B-13MLJ 为附着底漆的涂膜，经上涂后，可得优异的耐水、耐汽油性。

使用方法

PP 或 PP/EPDM 底漆

- HARDLEN[®] B-13MLJ 与颜料、填充料进行研磨至细度 10 - 20 μm ，当作底漆使用。
- HARDLEN[®] B-13MLJ 与丙烯酸树脂搭配颜料、填充料进行研磨至 10 - 20 μm 当作底漆使用。
- 使用前，请先确认 HARDLEN[®] B-13MLJ 与丙烯酸树脂的相容性。

添加量

- 主要作研磨树脂，搭配颜料或填料调配成灰漆使用。
- HARDLEN[®] B-13MLJ 当作研磨性树脂使用，如需加强对底材附着性，建议搭配氯化 PP 处理剂，添加量为 1 - 2 %。
- 作为底水使用，以 4 - 6 倍甲苯进行稀释涂装。

操作与安全

- 可能因为溶剂挥发或低温导致粘度上升甚至胶凝。一旦发生胶凝，可采用水浴加热至 50 - 60°C，必要时可补充一些甲苯，如此即可恢复流动性而且不影响性能。
- 本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考化学品安全技术说明书 (SDS)，如需 SDS 相关资讯可至 www.elementis-specialties-asia.com 查询。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 10°C 至 40°C。

包装

净重：25 / 180 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Sep-16

有效期

HARDLEN® B-13MLJ 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
www.uskeji.com

海名斯特殊化学

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号邮编 201613
99, Lianyang Road,
Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.
(1095769-X)
62-1, Jalan Tasik Utama 5,
Medan Niaga Tasik Damai,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor,
Jaswanti Landmark,
Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 079, India
Tel.: + 91 22 67421251
Fax.: + 91 22 67421252