

Hardlen F-2P

ELEMENTIS

SPECIALTIES

附着增进剂

产品介绍

Hardlen F-2P 为特殊酸改性氯化聚烯烃，相容性佳，对 PP 底材附着性佳。

产品特征

组成	改性氯化聚烯烃
外观	微黄色粒状
不挥发份	约 100 %
粘度	25 - 200 cP (25°C, 20%甲苯溶液)
氯含量	19 - 21 %

应用领域

PP 底材用底色漆

主要特性

- Hardlen F-2P 应用于聚烯烃底材的色底漆中，不需任何电浆，火焰和溶剂清洗之类的预处理。
- 低烘烤温度之附着性优异。
- 与其他树脂相容性佳。
- 屈挠性佳。

使用方法

可单独使用或与其它较高极性树脂混合拼用作成底色漆。

添加量

将 Hardlen F-2P 于搅拌状态下加入甲苯中，加热溶解至均匀无颗粒之溶液，冷却后即可使用。建议可溶成 10 - 30% 再使用，超过 30% 其粘度太高不易操作。

操作与安全

本产品须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考化学品安全技术说明书 (SDS)。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：20 kg

DEUCHEM
ADDITIVE + RESIN
海名斯·德谦

请注意：本文件所含资讯应当无误，但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Aug-14

有效期

Hardlen F-2P 自生产日起, 保质期限为 24 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

涂料解决方案的伙伴
www.uskeji.com

海名斯特殊化学

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路99号 邮编 201613
99, Lianyang Road,
Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路92号
92, Kuang-Fu North Road,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.
(1095769-X)
62-1, Jalan Tasik Utama 5,
Medan Niaga Tasik Damai,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor,
Jaswanti Landmark,
Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 079, India
Tel: + 91 22 67421251
Fax: + 91 22 67421252