

产品信息

油漆, 油墨及 涂料

DOW CORNING

道康宁® 8526 添加剂

Dow Corning® 8526 添加剂

特性和优点

- 高效的流平和助滑添加剂
- 低添加水平也能发挥作用
- 与丙烯酸、环氧、聚酯和聚氨酯配方的相容性极佳
- 可用酒精、醇醚、芳香族溶剂和水稀释

组成

- 碳羟基官能有机硅聚醚共聚物
- 100%活性物质

该有机硅聚醚表面活性剂用于在溶剂型和辐射固化涂料中提供流平、改善滑爽

应用

在溶剂型涂料和紫外光固化涂料中, 道康宁® 8526 添加剂可作为有效的流平剂或助滑剂。

典型物性

规格制定者: 以下数值不可用于制订规格。制订本产品规格之前, 请联系当地的道康宁销售处或道康宁全球联络处。

参数	单位	数值
外观	-	琥珀色的液体
25°C (77°F) 下的粘度	mPa.s	1000-3000
25°C (77°F) 下的比重	-	1.03
闭杯闪点	°C (°F)	242 (467)

描述

道康宁 8526 添加剂是一种易于使用的高性能有机硅聚醚添加剂, 只需少量添加, 就能为溶剂型和紫外光固化涂料带来优良的流平和滑爽性。

应用方法

道康宁 8526 添加剂的推荐添加量是总配方的 0.05 至 1%。要确保性能符合预期, 需要进行全面的生产前检测。

作为 100%有机硅聚醚共聚物, 其高剪切稳定性保证了在油漆制备过程中能以灵活地顺序进行添加。

操作注意事项

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前, 请阅读产品及其安全数据表以及容器标签, 了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。材料安全数据表可从道康宁网站

DOWCORNING.COM.CN 上或者道康宁销售应用工程师或分销商处获得, 或者致电道康宁全球联络处。

储存与有效性

道康宁 8526 添加剂的有效期是 27 个月 (自生产之日起)。请参考产品包装上“使用截止日期”的信息。

包装

道康宁 8526 添加剂有 120 毫升 (4-fl oz) 样品装、1 千克 (2.2 磅) 罐装、18 千克 (39.7 磅) 小桶装和 200 千克 (441 磅) 大桶装。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品，道康宁公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合 (PS&RC) 专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的官方网站 dowcorning.com.cn，或咨询您当地的道康宁代表。

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保道康宁产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

道康宁的唯一保证，是产品满足发货时有效的道康宁销售规格。

若道康宁违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内，道康宁特别声明，不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

道康宁声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。

全心助您创未来。™

dowcorning.com.cn