



技术数据表

DOWSIL™ 92 Additive

涂料应用添加剂

特性和优点

- 具有持久的滑动性和抗划伤性
- 可与有机硅树脂联合使用，以改善清漆和色漆涂膜的滑性、脱模性
- 应储存在密封容器中

组成

- 100% 活性硅油

应用

DOWSIL™ 92 添加剂是一种无色的、中等粘度反应性硅油。当与树脂联合使用并固化时，DOWSIL 92 添加剂具有持久的脱模和滑动性。

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

CTM ¹	参数	单位	数值
0176	外观		无色，澄清液体
0001A	25°C (77°F) 时的比重		0.98
0004	25°C (77°F) 时的粘度	mm ² /s	2500

1. CTM: Corporate Test Method, copies of CTM's are available on request.

使用方法

用户应视情况确定每种应用中的最佳添加量。典型的浓度为 0.1% 至 5% (基于树脂固体的重量百分比)，这通常适用于大多数应用情形。

操作注意事项

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 zh.consumer.dow.com 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。

储存与保质期

在 25°C (77°F) 及以下未开封保存时，本品自生产之日起保质期为 12 个月。

包装

本品为 180 kg 大桶和 18 kg 中桶装。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的官方网站 zh.consumer.dow.com，或咨询您当地的陶氏代表。

zh.consumer.dow.com

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证，是产品满足发货时有有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内，陶氏特别声明，不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

陶氏声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。

